

# Sopro

feinste Bauchemie

## Sopro FlexFuge plus

# Stellt alle anderen in den Schatten!



Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten für schmale und breite Fugen

Farbrillant und kalkschleierfreies Fugenbild

Besonders pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend

Große Farbvielfalt und mit Sopro Glitter veredelbar

Frostsicher auf Balkonen und Terrassen

Empfohlen durch das



SENTINEL HAUS  
INSTITUT\*



Zementärer, schnell erhärtender und früh belastbarer sowie frostsicherer Flex-Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888 zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von schmalen und breiten Fugen im Innen- und Außenbereich sowie an Wand und Boden. Zum leichtgängigen Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein (bei der Verfugung stark saugender Belagsmaterialien, wie z.B. Steingutfliesten, wird die Verwendung von Sopro Saphir® 5 PerlFuge empfohlen). Für private und öffentliche Bereiche, in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkon und Terrasse. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit schaffen ein lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild. Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur®-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Fugenbreite: 2–20 mm
- Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten
- Kalkschleierfreiheit und Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen
- Hohe Abriebfestigkeit: CG2 WA nach DIN EN 13888
- Beständig gegen handelsübliche Hochdruckreiniger
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel (bei handelsüblicher Anwendung)
- Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
- Mit Sopro Glitter in gold, silber und kupfer veredelbar
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Best.-Nr.	Farbe	Best.-Nr.	Farbe	Best.-Nr.	Farbe
1135	weiß 10	1125	basalt 64	1134	braun 52
1131	hellgrau 16	1123	anthrazit 66	1128	balibraun 59
1126	silbergrau 17	1124	schwarz 90	<b>Sopro Glitter</b>	
1120	grau 15	1133	jasmin 28	1019	gold
1122	sandgrau 18	1132	hellbeige 29	1020	silber
1127	steingrau 22	1129	bahama beige 34	1021	kupfer
1121	betongrau 14	1130	jurabeige 33		



<b>Anwendungsgebiete</b>	Zum farbbrillanten Verfugen besonders von Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Spaltplatten, Glasbausteinen und Bodenklinkerplatten mit Fugenbreiten von 2–20 mm im Innen- und Außenbereich. Für private und öffentliche Bauten, auf Wand- und Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie in vielen weiteren Bereichen. Mit Sopro Glitter veredelbar. Bei der Verfugung stark saugender Belagsmaterialien (z.B. Steingutfliesten) wird die Verwendung von Sopro Saphir® 5 PerlFuge empfohlen.
<b>Mischungsverhältnis</b>	2,85–3,3   Wasser : 15 kg Sopro FlexFuge plus 0,95–1,1   Wasser : 5 kg Sopro FlexFuge plus Veredelung mit Sopro Glitter: 3,15–3,75   Wasser : 15 kg Sopro FlexFuge plus + max. 6 Beutel Sopro Glitter 1,05–1,25   Wasser : 5 kg Sopro FlexFuge plus + max. 2 Beutel Sopro Glitter
<b>Reifezeit</b>	3–5 Minuten
<b>Verarbeitungszeit</b>	30–40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
<b>Begehbar</b>	Nach ca. 2 Stunden
<b>Belastbar</b>	Nach ca. 12 Stunden mechanisch belastbar
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
<b>Fugenbreite</b>	2–20 mm
<b>Verbrauch</b>	Ca. 0,22 kg / m <sup>2</sup> bei Fliesenformat 30 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe Ca. 0,15 kg / m <sup>2</sup> bei Fliesenformat 60 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe
<b>GISCODE</b>	ZP1 - Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
<b>Lagerung</b>	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.
<b>Lieferform</b>	Sack 15 kg, Beutel 5 kg / Glitter: Beutel 100 g (Abgabe nur zu 10 Stück im Karton)

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei handelsüblicher Anwendung.  
<sup>2)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)