

## Technische Produktinformation

Spachtelmassen Estriche Putze

# SchnellFestMörtel

## SchnellFestMörtel



**Hydraulisch abbindender, schnell erhärtender, grauer Montage Mörtel, der nach kurzer Zeit eine hohe Biegezug- und Druckfestigkeit erreicht.**

- Innen und außen
- Schnell erhärtend
- Korrosionshemmend
- Mit hoher Festigkeit

**Bedarf: Ca. 1,6 kg Sopro SchnellFestMörtel für 1 Liter zu füllendem Hohlraum**

Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Sack	25 kg	24 600 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zum schnellen Montieren von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Garagentoren, Zaunpfosten, Wäschepfählen, Geräten zur Heißwasserbereitung, Schalttafeln und Schaltkästen, Neonleuchten, Reklameschildern und Verblendungen. Zur Befestigung von Maschinenverankerungen, Regalen, Waschbecken, Konsolen und Hängeschränken. Zum Einsetzen von Haken, Dübeln, Rohrschellen, Dachrinnen und -traufen. Zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und in Betonrohren. Zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen.	
<b>Eigenschaften</b>	Sopro SchnellFestMörtel ist ein hydraulisch schnellerhärtender Montagemörtel, der bereits nach Eigenschaften kurzer Zeit hohe Biegezug und Druckfestigkeiten erzielt.	
<b>Geeignete Untergründe</b>	Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich.	
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, tragfähig, fest, aufgeraut und frei von Staub und losen Teilen sein. Je nach Saugfähigkeit ausreichend vornässen, stehendes Wasser jedoch vermeiden.	
<b>Verarbeitung</b>	Entsprechende Menge Wasser mit Sopro SchnellFestMörtel rasch zu einem homogenen, knollenfreien Mörtel anrühren. Stets nur so viel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Nicht mit gipshaltigen oder anderen Materialien mischen.	
<b>Wasserbedarf</b>	<b>Je Gebinde</b>	<b>25 kg</b>
	Wasserbedarf	8,5 l - 9 l
<b>Hinweis</b>	Dem Mörtel dürfen keinerlei Zusätze (z.B. Gips, Frostschutzmittel, etc.) beigesetzt werden.	
<b>Lagerung</b>	Im Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)	
<b>Verarbeitungszeit</b>	3 – 5 Minuten	
<b>Werkzeuge</b>	Rührquirl, Kelle, Spachtel	
<b>Werkzeugreinigung</b>	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen	
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.	
<b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b>	<p>Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) GHS05 GHS07</p> <p><b>Signalwort:</b> Gefahr</p> <p>H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub oder Nebel vermeiden P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFT INFORMATIONEN ZENTRUM oder Arzt anrufen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>Enthält: Portland Zement, Cr(VI) &lt; 2ppm, Calciumhydroxid</p> <p>Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII</p> <p>GISCODE ZP1</p>	

## Österreich - Zentrale

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
4481 Asten  
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0  
Fax +43 72 24 67 18 1  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

## Österreich - Werk

Sopro Bauchemie GmbH  
Weidenweg 14  
8330 Feldbach  
Fon +43 31 52 47 11 - 0  
Fax +43 31 52 46 93  
Mail [werk@sopro.at](mailto:werk@sopro.at)

## Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Fax +43 31 52 46 93  
Mail [anwendungstechnik@sopro.at](mailto:anwendungstechnik@sopro.at)

## Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Fax +43 31 52 46 93  
Mail [objektberatung@sopro.at](mailto:objektberatung@sopro.at)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.at](http://www.sopro.at)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.