feinste Bauchemie

Technische Produktinformation

Fugenmassen und Silikone

AcrylDichtstoff

AcrylDichtstoff



Spritzfähiger Dichtstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis zum plastischen Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen.

- Innen und Außen
- Überstreich- und überputzbar
- Zum Schließen von Putzrissen
- Alterungs- und UV-beständig
- Lösemittelfrei
- EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Bedarf: 3,1 m/Kartusche bei Fugen 10/10 mm

Lieferform		Gebinde/Palette	Palettengewicht
Kartusche	**310 ml**	1248	387 kg

Anwendungsgebiete	Zum plastischen Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen, die nur geringfügig auf Dehnung und Stauchung beansprucht werden, zwischen saugfähigen Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Holz und Holzspanplatten sowie Keramik. Für Fugen zwischen Mauerwerk bzw. Putz und Fenster- oder Türrahmenanschlüssen, Rolladenkästen, Treppenstufen, Holzdecken oder -vertäfelungen und zum Schließen von Putzrissen.
Eigenschaften	Sopro AcrylDichtstoff ist ein gebrauchsfertiger, spritzfähiger Dichtstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis.
Verarbeitung	Sopro AcrylDichtstoff mittels Spritzpistole unter mäßigem, aber stetigem Druck blasenfrei in die Fuge einspritzen; bei winkligen Anschlüssen als Fase aufspritzen. Die Dichtstoffoberfläche mit angefeuchtetem Silikonfugenglätter, Spachtel oder Schwamm mit Sopro Glättmittel glätten. Hinweis: Die Verfugung ist bis zur vollständigen Vernetzung/Aushärtung der Fugenoberfläche durch geeignete Maßnahmen gegen mechanische Beschädigungen und vor Schmutz zu schützen. Ein Überputzen der Fuge ist möglich, wenn vor der Hautbildung abgesandet worden ist. Nach vollständiger Durchtrocknung anstrichverträglich. Proberverfugungen werden grundsätzlich empfohlen.
Bewegungsaufnahme/Dehnung/Stauchung	Bis max. 12,5 % der Fugenbreite
Bitte beachten	Karton mit 12 Kartuschen à 310 ml
Dehnspannungswert	0,33 N/mm²
Fugenbreite	Bis max. 25 mm
Geeignete Untergründe	Beton, Porenbeton, Faserzement, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Holz, Holzspanplatten, saugende Keramik, PVC, Fensterendlacke, Aluminium. Auf Fensterendlacken empfehlen wir Vorversuche zu unternehmen!
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei lagern; Im ungeöffneten Originalgebinde maximal 24 Monate haltbar, offen 7 Tage
Produkt-Farbe	Weiß 10
Reifezeit	3 - 5 Minuten
Shore-A-Härte	Ca. 30
Temperaturbeständigkeit	Ab -20 °C bis +80 °C
Untergrundvorbehandlung	Die Fugenflanken müssen staubfrei, sauber, trocken und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Sie dürfen feucht, aber nicht nass sein. Öle und Fette auf porengeschlossenen, glatten Untergründen mit handelsüblichen Lösemitteln, wie z. B. Aceton oder Spiritus, vollständig entfernen. Der Fugengrund ist bis zur richtigen Fugentiefe mit Hinterfüllmaterial zu verfüllen. Zur Haftungsverbesserung auf saugenden, mineralischen Untergründen können die Fugenflanken mit Wasser oder einem Gemisch aus Sopro AcrylDichtstoff und Wasser im Verhältnis 1 : 2 angefeuchtet werden. Achtung! Keine bitumen- und teerhaltige oder faserige Materialien verwenden. Sopro AcrylDichtstoff darf keine Drei-Flanken-Haftung zum

	Untergrund haben. Für eine saubere Fugenflanke sind die Fugenränder mit Selbstklebeband ausreichend breit abzukleben, welches unmittelbar nach der Verfugung wieder zu entfernen ist.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +40 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Spritzpistole (z. B. Sopro SilikonKartuschenPresse Pro), Silikonfugenglätter
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser oder Sopro Glättmittel reinigen; Erhärtetes Material mechanisch entfernen
Zeit bis zur Hautbildung	ca. 10 Minuten
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Lizenz	EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}
Frühregenfestigkeit	Nach ca. 2 Stunden (bis dahin die Einwirkung von Regen auf die frische Verfugung vermeiden)
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
CE-Kennzeichnung	CE 1023 EIN QUALITÄTSPRODUKT AUS ÖSTERREICH Sopro Sopro Bauchemie GmbH Austria Weidenweg 14 – 8330 Feldbach www.sopro.at 20 DoP: DK1013 EN 15651 -1: 12,5P F-EXT-INT Details siehe Leistungserklärung

Österreich - Zentrale
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk
Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.