

Technische Produktinformation

Spachtelmassen, Estriche und Putze

Sopro USW 941

UniversalSpachtel weiss

USW 941



Schnell erhärtende, weiße, zementäre, standfeste Spachtelmasse zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren im Innen- und Außenbereich. Ideal für Arbeiten im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

- Innen und außen, Wand, Boden und Decke
- Schichtdicke: 1 - 10 mm
- Für feuchte und trockene Untergründe
- Wasser- und temperaturbeständig
- Verarbeitungszeit: 30 - 45 Minuten
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

| Lieferform | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|------------|-----------------|-----------------|
| Beutel | 5 kg | 200 1000 kg |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Anwendungsgebiete | Zum Füllen von Poren, Lunkerstellen und Rissen; zum Glätten und Ausbessern von Boden-, Wand- und Deckenflächen. |
| Eigenschaften | Sopro UniversalSpachtel weiss ist ein weißer, schnell erhärtender, zementärer Spachtelmörtel. Er ist wasser-, witterungs- und Frost-Tau-Wechselbeständig sowie wasserdampfdurchlässig. Durch die universelle Verwendung und die leichte Verarbeitung eignet sich Sopro UniversalSpachtel weiss besonders für Arbeiten im Renovierungs- und Sanierungsbereich. |
| Geeignete Untergründe | Auf Boden-, Wand- und Deckenflächen aus Beton, Putz, Mauerwerk etc. |
| Untergrundvorbereitung | Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sowie frei von Staub, losen Bestandteilen, Absandungen, Ausblühungen, Schmutz und Trennmittelrückständen sein. Mehrschichtige Untergründe müssen gut untereinander haften. Saugende, mineralische Untergründe werden mit Sopro Grundierung GD 749 grundiert. Die Ablüftzeit ist zu beachten. |
| Verarbeitung | In ein sauberes Gefäß Wasser vorgeben und mit Sopro UniversalSpachtel weiss maschinell (Rührquirl) intensiv und homogen zu einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Zum Ausbessern und Füllen von Rissen und Löchern tief in die Schadstelle füllen und glätten. Zum Spachteln und Glätten von unebenen und rauen Flächen großflächig mit der Glättkelle auftragen und oberflächenglatt abziehen. Zum Formen und Modellieren vor oder nach der Aushärtung gestalten. Angesteiftes Material weder mit Wasser, noch mit frischem Material wieder verarbeitungsfähig machen. |
| Wasserbedarf | Ca. 1,3 l Wasser : 5 kg Sopro UniversalSpachtel weiss. |
| Belastbar | Nach ca. 6 Stunden |
| Lagerung | Im ungeöffneten Originalgebinde auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig. |
| Reifezeit | Ca. 3 - 5 Minuten |
| Schichtdicke | Ca. 1 - 10 mm |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar |
| Verarbeitungszeit | 30 – 45 Minuten |
| Werkzeuge | Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle, Abziehlatte, Filzscheibe |
| Werkzeugreinigung | Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| Zeitangaben | Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. |
| Hinweise zu Ihrer Sicherheit | GHS05 GHS07 Signalwort: Gefahr Enthält Portlandzement, Cr(VI) < 2ppm. Enthält Calciumhydroxid. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach |

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der
Entsorgung zuführen.
GISCODE ZP 1
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67181
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.