

Technische Produktinformation

Abdichtungen

PDB 142

PortalDichtBand

PDB 142

Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen an Bau-, Tür- und Fensterelementen. Mit Selbstklebestreifen zur leichteren Verarbeitung. Beidseitig vliesbeschichtet.

- Innen und außen
- Einfache Verarbeitung durch Selbstklebestreifen
- Beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtet
- Hoch flexibel
- Hoch reißfest



Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Rolle	144	253 kg

Anwendungsgebiete	Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen an Bau-, Tür- und Fensterelementen wie z. B. Mauerwerk/Holz oder Kunststoff/Beton zur Verwendung im System mit Sopro ZR Turbo XXL Reaktivabdichtung 2K.
Verarbeitung	<p>Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von Staub, Fett, Öl, losen Teilen und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken können.</p> <p>Vom Selbstklebestreifen die Papierabdeckung entfernen und Sopro PortalDichtBand auf den vorbereiteten Untergrund kleben und andrücken. Unter dem Portaldichtband Sopro ZR Turbo XXL Reaktivabdichtung 2K aufbringen und das Band darin sorgfältig einbetten. Im Bereich der Fuge das Band durch leichtes Eindrücken schlaufenförmig verarbeiten. Danach ist Sopro Portalband komplett mit Sopro ZR Turbo XXL Reaktivabdichtung 2K in entsprechender Schichtstärke zu überarbeiten (Sopro PortaldichtBand komplett zuschlämmen), um dieses vor dauerhafter UV-Strahlung zu schützen.</p> <p>Hinweis: Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungswerkstoffes zu beachten!</p>
Breite	400 mm
Dicke	0.75 mm
Flächengewicht	440.00 g/m ²
Lagerung	Trocken lagern; vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen; ca. 12 Monate lagerfähig
Materialzusammensetzung	Beidseitig vlieskaschiertes Polyethylen
Produkt-Farbe	Rot
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis zu + 90 °C
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Österreich - Zentrale

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk

Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.