

## Technische Produktinformation

Zubehör

# PanzerGewebe eXtra

**PG-X 1188**

**Extra zug- und reißfestes, rissüberbrückendes Spezial-Glasfasergewebe als zusätzliche Armierung für Sopro Fließestriche, Fliesenkleber, Abdichtungen, Spachtelmassen und Putze. Geeignet für Renovierung, Sanierung und Neubau.**



- Innen und außen, Wand und Boden
- Zusatzarmierung für extra Stoß- und Verschiebefestigkeit
- Für ein Extra an Rissüberbrückung und Spannungsabbau
- Systemkomponente des Sopro SMART® Systems
- Lose auslegbar, kein Aufstellen
- Kein Aufschwimmen bei Zementspachtelmassen
- Hohe Verbundhaftung mit weiteren Sopro Produkten
- Dauerhaft alkalibeständig
- Hoch temperaturbeständig
- Maschenweite: ca. 6,8 (Kette) x 3 (Schuss) mm

**Verbrauch: Ca. 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**



| Lieferform           |             | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Rolle (100 cm breit) | <b>25 m</b> | 24              | 348 kg          |
| Rolle (50 cm breit)  | <b>25 m</b> | 48              | 348 kg          |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Anwendungsgebiete</b>            | <p>Als Armierung im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem. Zur zusätzlichen schubfesten Armierung auf kritischen Untergründen zur Spannungsaufnahme und Minimierung des Risikos von Rissen</p> <p>z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln auf Holzspanplatten, Dämmplatten</li> <li>- als Rissüberbrückung im Stoßfugenbereich von Bauplatten oder Dämmstoffen</li> <li>- bei Abdichtungen mit Dichtschlämmen</li> <li>- bei selbstnivellierenden Bodenspachtelmassen auf Holzspanplatten, Holzdielen etc.</li> </ul>   |
| <b>Eigenschaften</b>                | <p>Hochfestes, alkalibeständiges Spezial-Glasfasergewebe mit hoher Reißfestigkeit. Das Sopro PanzerGewebe eXtra ist zur Armierung und Stabilisierung von Bodenausgleichsmassen, Fliesenverlegewerkstoffen, flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsprodukten und vielen weiteren Anwendungen einsetzbar. Speziell geeignet für den Einsatz im Sopro SMART® System.</p> <p>Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 13934-1:<br/> Kette 3900 N/5 cm<br/> Schuss 9000 N/5 cm</p> <p>Dehnung:<br/> Kette 4,25 %<br/> Schuss 5,5 %</p>   |
| <b>Verarbeitung</b>                 | <p>Das Sopro PanzerGewebe eXtra wird auf die entsprechende Länge mit einer Schere oder einem Messer zugeschnitten, auf dem Untergrund ausgerollt. Eine Überlappung der Bahnenstöße von mindestens 5 cm ist zu beachten. An allen aufgehenden Bauteilen ca. 3 cm Abstand halten. Um ein Aufschwimmen des Sopro PanzerGewebe eXtra zu verhindern, können die Bahnen bei Bedarf mechanisch fixiert werden, z.B. mit einem Tacker oder Racofix® MontageKleber. Bei der Produktkombination mit Sopro Fließspachtel Hybrid empfehlen wir aufgrund der Produkteigenschaften stets eine partielle Fixierung des Sopro PanzerGewebe eXtra auf dem grundierten Untergrund durchzuführen. Im Anschluss erfolgt das Einspachteln mit der Sopro Fließspachtelmasse, der flüssig zu verarbeitenden Sopro Abdichtung oder dem Sopro Fliesenkleber.</p> |
| <b>Dicke</b>                        | 1,2 mm  |
| <b>Flächengewicht</b>               | 565,00 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Lagerung</b>                     | Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.   |
| <b>Maschenweite</b>                 | Ca. 6,8 (Kette) x 3 (Schuss) mm   |
| <b>Materialzusammensetzung</b>      | Spezial-Glasfasergewebe   |
| <b>Produkt-Farbe</b>                | rot   |
| <b>Werkzeuge</b>                    | Schere, Trapezmesser, Tacker, Cuttermesser  |
| <b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b> | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.   |

## Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

## Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

## Österreich

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

## Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111  
Fax +49 611 1707-280  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

## Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170  
Fax +49 611 1707-136  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.