

Technische Produktinformation

Pflasterfugen

Sopro FH 867

Pflaster-Fughilfe

FH 867



In Wasser gelöstes, hochalkalisches Produkt zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen aus Beton- und Naturwerkstein. Die Flächen lassen sich dadurch leichter verfugen. Sopro Pflaster-Fughilfe dringt in das Kapillarsystem des mineralischen Pflastersteines ein und rüstet ihn wasserabweisend aus. Dadurch lassen sich Pflasterfugenmörtel leichter abwaschen. Auch als Abwaschhilfe für polygonal verlegte Naturwerksteine im Wand- und Bodenbereich.

- Außen, Wand und Boden
- Verbessert das Abwaschverhalten von Fugenmörteln
- Streich- und sprühbar
- Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Pflasterfugenmörtel
- Sparsamer Verbrauch

Verbrauch: Ca. 5 - 15 m²/l

Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Kanister	5 l	480 kg
Flasche	1 l	480 kg

Anwendungsgebiete	Zum Imprägnieren von saugfähigen Naturwerksteinplatten und Pflastersteinen, um das Abwaschen von zementären sowie harzhaltigen Pflasterfugmaterialien zu erleichtern. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften	Sopro Pflaster-Fughilfe ist ein wässriges, hochalkalisches Produkt zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen. Die Flächen lassen sich nach der Behandlung leichter verfugen und leichter abwaschen.
Verarbeitung	Sopro Pflaster-Fughilfe ist unverdünnt und gleichmäßig mit Roller oder breitem Pinsel auf den sauberen und oberflächlich trockenen Belag aufzutragen. Ungleichmäßigkeiten im Auftrag vermeiden, da dies zu Farbveränderungen führen kann. Bei stark saugfähigen Untergründen empfiehlt es sich, das Produkt aufzusprühen. Nur soviel auftragen, wie der zu behandelnde Belag aufnimmt. Bei polierten und wenig saugfähigen Belagsbaustoffen den Überschuss nach 10 Minuten abnehmen. Überschuss nicht eintrocknen lassen. Vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten; bzw. es ist solange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe trocken ist. Das Anlegen einer Probefläche zur Ermittlung der Tauglichkeit ist unbedingt zu empfehlen.
Bitte beachten	Aufgrund der produktspezifischen Eigenschaften kann es durch ungleichmäßiges und zu sattes Auftragen zu irreversiblen Flecken und zu einem Vergrauen der Oberfläche kommen. Alkaliempfindliche Oberflächen wie Holz, Linoleum, Glas etc. schützen. Spritzer sofort abwischen.
Entsorgung	Kann verdünnt ins Abwasser gelangen. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Werstoffsammlersystem entsorgt werden.
Hinweis	Abgabe der Lieferform Flasche (1 Liter) nur zu 4 Stück im Karton.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde ca. 2 Jahre lagerfähig, Anbruchgebinde möglichst umgehend verbrauchen.
Produkt-Farbe	farblos, klar
Trocknungszeit	Vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten; bzw. es ist solange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe trocken ist.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Roller, Pinsel, Spritze
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
ph-Wert	12

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS05

1719

Signalwort: Gefahr

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

8

WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99

III

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67181
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.