

Sopro

feinste Bauchemie

Sopro Saphir® 5 PerlFuge

Einfach länger schön!



Für saugende Keramik wie
z. B. Steingutflesien

Fugenbreite 1–5 mm

Feine und glatte Fugen-
oberfläche

Sopro Hydrodur®-Technologie

- antimikrobiell
- leicht zu reinigen

ECT¹ PLUS sehr emissionsarm^{PLUS}

www.sopro.com



Zementärer, wasser- und schmutzabweisender Flex-Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, mit Perleffekt zum Verfugen von saugfähigen Steingutfliesen, mit besonders guten Einfug- und Abwascheigenschaften. Zum Verfugen schwach saugender Fliesen empfehlen wir Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder Sopro FlexFuge plus. Die feine und glatte Fugenoberfläche ergibt ein lang anhaltend schönes Fugenbild. Besonders geeignet für Feucht- und Nassräume sowie auf Wand- und Fußbodenheizungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Für saugende Keramik wie z. B. Steingutfliesen
- Fugenbreite: 1–5 mm
- Wasser- und schmutzabweisend
- Leicht zu reinigen, antimikrobiell
- Feine und glatte Fugenoberfläche
- Hohe Flankenhaftung
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Best.-Nr.	Farbe	Best.-Nr.	Farbe
910	weiß 10	925	anthrazit 66
911	hellgrau 16	926	schwarz 90
915	manhattan 77	917	pergamon 27
912	silbergrau 17	918	jasmin 28
913	grau 15	916	hellbeige 29
914	betongrau 14	919	beige 32
927	sandgrau 18	920	bahamabeige 34

Anwendungsgebiete	Zum Verfugen von saugfähigen Steingutfliesen mit Fugenbreiten von 1–5 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen sowie in Feucht- und Nassräumen. Zum Verfugen von schwach saugenden Fliesen (z. B. Feinsteinzeug etc.) empfehlen wir Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder FlexFuge plus.
Mischungsverhältnis	3,45–4,05 l Wasser : 15 kg Sopro Saphir® 5 PerlFuge 1,15–1,35 l Wasser : 5 kg Sopro Saphir® 5 PerlFuge Farbton weiß: 4,0–4,5 l Wasser : 15 kg Sopro Saphir® 5 PerlFuge 1,3–1,5 l Wasser : 5 kg Sopro Saphir® 5 PerlFuge
Reifezeit	3–5 Minuten
Verarbeitungszeit	Ca. 2 Stunden; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden
Begehbar	Nach ca. 12 Stunden
Belastbar	Nach ca. 48 Stunden
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Fugenbreite	1–5 mm
Verbrauch	Ca. 0,5 kg/m ² bei Fliesenformaten 15 × 20 cm und ca. 5 mm Fugenbreite/6 mm Fugentiefe; ca. 0,3 kg/m ² bei Fliesenformaten 20 × 30 cm und ca. 3 mm Fugenbreite/8 mm Fugentiefe
Lagerung	5 kg: im ungeöffneten Beutel trocken auf Palette ca. 24 Monate lagerfähig 15 kg: im ungeöffneten Originalgebilde trocken auf Palette ca. 24 Monate lagerfähig
Lieferform	Sack 15 kg mit praktischem Tragegriff (weiß, hellgrau, silbergrau, grau, pergamon); Beutel 5 kg in allen Farben

¹⁾ Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ (Version 2018). | Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Technische Produktinformation